

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-AluGuard ALPA

| | | |
|---|---|---|
| Material: | Kraftpapier, ungebleicht LDPE Aluminium 0,007 mm | ca. 60 g/m ² ca. 15 g/m ² ca. 19 g/m ² |
| Verwendungszweck: | Isolierungen im Baubereich; Dampfsperre für die Innendämmung mit nachfolgender Tapetenbeschichtung. Ungebleichtes, naturfarbiges, braunes Kraftpapier aus Frischfaserzellstoff, einseitig mit Polyethylen (transparent/matt) kaschiert gegen Aluminiumfolie. Lebensmittelbereich, flexible Verpackungen, Dekorationen | |
| Flächengewicht: | nach EN ISO 536 - ca. 95,0 g/m ² * | |
| Reißfestigkeit (längs): Reißfestigkeit (quer): | nach DIN EN ISO 1924-2 - > 6,2 kN/m nach DIN EN ISO 1924-2 - > 3,1 kN/m | |
| Dehnung (längs): Dehnung (quer): | nach DIN EN ISO 1924-2 - 2,4 % nach DIN EN ISO 1924-2 - 5,8 % | |
| sd-Wert: | ca. > 800 m *Prüfung erfolgte im nicht klimatisierten Raum | |
| Rollenformat: | 1,00 x 50 / 100 m | |
| Zubehör: (zur Verklebung der Überlappungen) | IAP-Aluklebeband IAK Rollenformat: 50 / 75 / 100 mm x 100 m | |

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.