

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-AluGuard P

Material:	kaschierte Verbundfolie Polyester (PET) Aluminiumfolie (AL98,5%) Polyester (PET)
Verwendungszweck:	Wasserdampf-Sperrschicht
Zugfestigkeit (längs):	nach DIN 52123 - > 149 N/mm ²
Zugfestigkeit (quer):	nach DIN 52123 - > 160 N/mm ²
Dehnung (längs):	nach DIN 52123 - > 49 %
Dehnung (quer):	nach DIN 52123 - > 42 %
Wasserdampfdurchlässigkeit:	< 0,05 g/m ² /24h(d)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	> 12.000.000
sd-Wert:	> 1.500 m
Verbundhaftung:	nach DIN 53357 - > 15 N/15mm
Verbundeigenschaft:	Verbund kann bei Temperaturen zwischen –40 °C bis +80 °C eingesetzt werden. Er verändert seine Eigenschaften bei verfahrensbedingten, kurzzeitigen Temperaturspitzen bis 180 °C nicht.
Rollenformat:	1 x 100 m
Zubehör: (zur Verklebung der Überlappungen)	IAP-Dichtklebeband "universal" IUD-5025 Rollenformat: 50 / 75 / 100 mm x 50 m

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.