

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-Gewebeplane *Extra*

Material:	HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet
Verwendungszweck:	Abdeckplane für höchste Beanspruchung
Gewebetuchgewicht:	235 g/m ² ± 10%
Planengewicht:	250 g/m ² ± 10%
Gewichtstoleranz:	10%
Fertig-Maßtoleranz:	2-3%
Materialstärke :	0,35 mm ± 5%
Gewebe-Rohstoff:	HD PE
Laminat:	LD PE
Laminatstärke:	jeweils 30 µ
Gewebe:	14 x 14 / inch ²
Gewebedichte:	1.000 denier
Zugkraft:	~ +/- 85 kg p / 2,5 cm
Weiterreißfestigkeit:	~ +/- 18 kg / Trapezmethode
Saum:	40 mm / geschweißt
Randverstärkung:	Saum rundherum mit 3 mm PP-Kordel
Ösen:	Aluminiumösen, Innendurchmesser 12/23 mm, alle 100 cm
Temperaturbeständigkeit:	-20° Celsius bis +60° Celsius
UV-Beständigkeit:	300 Kly
Farben:	blau, natur (Weiss)

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.