

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-Gewebeplane *Extra*

Material:	HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet
Verwendungszweck:	Abdeckplane für höchste Beanspruchung
Gewebetuchgewicht:	240 g/m ² ± 10%
Gewichtstoleranz:	10%
Fertig-Maßtoleranz:	1%
Materialstärke :	0,37 mm ± 5%
Gewebe-Rohstoff:	HD PE
Laminat:	LD PE
Laminatstärke:	jeweils 30 µ
Gewebe:	14 x 14 / inch ²
Gewebedichte:	1.000 denier
Zugkraft:	Kette ~ 1022 N/50mm Schuss~ 174 N/50mm
Reißfestigkeit:	Kette ~ 184 N/50mm Schuss ~ 921 N/50mm
Testverfahren	ISO 13937-1
Saum:	40 mm / geschweißt
Randverstärkung:	Saum rundherum mit 3 mm PP-Kordel
Ösen:	Messingösen, Innendurchmesser 18 mm, alle 100 cm
Temperaturbeständigkeit:	-40° Celsius bis +80° Celsius
UV-Beständigkeit:	24 Monate (Klima abhängig)
Farben:	blau, natur (Weiss)

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.